



TEKLA

TEKLA PREMIER®

AQUASTOP

Páraáteresztő rugalmas vízszigetelés



- Tartós vízzáró képesség
- Beltéren és kültéren egyaránt
- Rugalmas páraáteresztő membrán
- Egyszerű használat



Fürdőszobák, konyhák, teraszok, pincehelyiségek, mélygarázsok, lapostetők és egyéb víznek, talajvíznek kitett falazatok, tetők vízszigetelésére.



TEKLA

TEKLA PREMIER®

AQUASTOP

Páraáteresztő rugalmas vízszigetelés

T E R M É K I S M E R T E T Ő

VTSZ: 3208109000

TERMÉK TÍPUSA:

Felhasználásra kész, vízzáró, de páraáteresztő rugalmas vízszigetelés, biztosítja a felület tartósságát, víz szigetelését, akár negatív víznyomás esetén is. Kültéri alkalmazásra is!

ÖSSZETÉTEL:

Víz, kötőanyag, pigmentek, töltőanyag, adalékanyagok.

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkozitás: 120" ± 3 DIN 53211 6 mm, 20 °C

Sűrűség: 1,05 – 1,34 g/cm³

Szárazanyag tartalom: 65 +-3% m %

Elméleti kiadósság Kb. 4 m² /l, /réteg

Átvonhatóság: 20 °C-on Kb. 1 óra elteltével

Burkolható: 3,5 óra elteltével

VÁLASZTÉK:

Fehér, Fekete, Vörös

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Könnyen felhordható ecsettel, hengerrel vagy simítóval. A kapott bevonat vakolható, illetve rugalmas ragasztó alkalmazása mellett burkolható. Megvédi a burkolat alatti nedvességre érzékeny alapfelületeket, így ajánljuk zuhanyozók, fürdőszobák, konyhák, lapostetők, teraszok, pincehelyiségek burkolata alá, gipsz válaszfalak, faforgácslapok, beton és eternit és egyéb víznek, talajvíznek kitett falazatok átvonására, burkolás előtti vízszigetelésére, kül és beltéren egyaránt.

FELHORDÁS:

A Tekla PREMIER Aquastop terméket ecsettel, vagy teddy-hengerrel hordjuk fel az alapfelületre, legalább 2 rétegben, 4 m²/l/réteg anyagfelhasználás mellett. Az egymást követő rétegeket az előző rétegre merőleges irányban kell felhordani. A falcsatlakozások, élek és sarkok mentén, csőáttörések helyén használjunk hajlaterősítő szalagot! A második réteg felhordása min. 1 óra elteltével lehetséges, burkolható min. 3,5 óra elteltével (23°C/50% páratartalom). A száradási idő nagymértékben függ az alapfelület és a közege hőmérsékletétől, nedvességtartalmától, ill. a szellőztetés mértékétől.

FELHASZNÁLÁSRA IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET:

5-35 °C

ELVÁRT RÉTEGVASTAGSÁG:

0,8 mm, min. 2 réteg

A szerszámok tisztítására csapvizet kell használni.

TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:

Eredeti, hibátlan edényben, 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 3 év.

AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBE

KERÜL FORGALOMBA:

2,5 literes • 20 literes

MEGREDELHETŐ: Keresse viszonteladóinknál!