



TEKLA

TEKLA PREMIER®

FURNICOAT bútorlakk és festék



- Egyszerű használat különböző felületeken
- Kimagasló mechanikai és kémiai ellenállás
- Kiemeli, melegíti a fa természetes színét
- Tartós felületvédelem bútorokon



Bútorok, székek, asztalok, polcok, faajtók, szekrények és egyéb nyers vagy pácolt fafelületek professzionális bevonata.

**Tekla Festégyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4.
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu**



TEKLA PREMIER®

FURNICOAT

bútorlakk és festék

TERMÉK ISMERTETŐ

VTSZ: 3208109000

TERMÉK TÍPUSA:

Egykomponensű vizesbázisú professzionális akrilát lakk és fedőfesték, a bútor és faipar számára. Nagy keménységű bevonatot ad. Egyszerű használatának köszönhetően lakossági felhasználásra is kiválóan alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkozitás: 100" ± 3 DIN 53211 6 mm, 20 °C
Sűrűség 1,0 g/cm³-1,28g/cm³

Száranyag tartalom:

Lakk: 45+-3 m % , fedőfesték 65+-3 m%

Elméleti kiadósság Kb. 12 m² /l, 40 µm száraz film rétegvastagságnál

Átvonhatóság: 20 °C-on Kb. 60 perc elteltével

Keménység: 114 s (könig), végleges keménységét 1 hét után éri el.

- Tartós felületvédelem bútorokon
- Kímogasló mechanikai és kémiai ellenállás
- Magas felületi keménység és rugalmasság
- Egyszerű használat különböző felületeken
- Szobahőmérsékleten szárad

VÁLASZTÉK:

Transzparens fényes lakk, soft matt lakk, fehér, fekete, barna, zöld színező paszta, B komponens

FELHORDÁS:

A festéket festékszóróval és ecsettel hordjuk fel a felületre, 2 rétegben. Felújító festésre 1 réteg is elegendő lehet, ilyenkor a fáig csiszolt részeket festjük csak elő egyszer, majd átvonjuk az egészet.

Hígíthatóság: szükség esetén vízzel (max 10%)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Bútorok, székek, asztalok, polcok, faajtók, szekrények és egyéb igénybevételnek kitett nyers vagy pácolt fafelületek professzionális festéke. Gyorsan száradó, UV álló, kiváló tartós bevonatot biztosít, kiemelten nagy keménységű, szintelen lakk és fedő festék. Szépen ecsetelhető. Lakkja gyönyörűen felmelegíti a fa természetes színeit, kiemeli szép érzetét.

Kémiai és mechanikai tulajdonságai 5%-8% Furnicoat „B” komponens hozzáadásával fokozhatók, és kültéri használatra is alkalmassá teszi. A bekevert festéket 24 órán belül kell felhasználni. A bekevert festék maradékát 1K bútorfestékként lehet újra felhasználni, vagy újabb 5% B komponens hozzáadásával reaktiválni.

FURNICOAT B KOMPONENS:

növeli a víz és kémiai ellenállóságát, karcállóságát.

FELHASZNÁLÁSRA IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET:

15-35 °C

A szerszámok tisztítására csapvizet kell használni.

TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:

Eredeti, hibátlan edényben, 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 3 év.

AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBE

KERÜL FORGALOMBA:

0,75 literes • 10 literes

MEGREDELHETŐ: Keresse viszonteladóinknál!