



TEKLA

TEKLA PREMIER®

WAINSCOAT

lambériafesték

- Egyszerű használat különböző felületeken
- Kimagasló UV- és időjárás állóság
- Rugalmas bevonat
- Tartós felületvédelem

Fa építmények, szerkezetek, falburkolatok, nyílászárók, és egyéb kültéri fafelületek lakkozására, fedőfestésére ajánlott termék.

Tekla Festégyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4.
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklaft.hu



TEKLA

TEKLA PREMIER®
WAINSCOAT
lambériafesték

TERMÉKISMERTETŐ

VTSZ: 3208109000

TERMÉK TÍPUSA:

Egykomponenses vizesbázisú, modern öntérhálósodó hibrid polimer lakk és fedőfesték.

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkozitás: 100" ± 3 DIN 53211 6 mm, 20 °C

Sűrűség 1,0 g/cm³ – 1,28 g/cm³

Szárazanyag tartalom:

lakk: 45+-3 m % , fedőfesték 64+-3%

Elméleti kiadósság Kb. 12 m² /l, 40 µm száraz film rétegvastagságnál

Porszáradás: 20 °C-on Kb. 40 perc elteltével

Átvonhatóság: 20 °C-on Kb. 90 perc elteltével

VÁLASZTÉK:

Transzparens fényes lakk, soft matt lakk, selyemfényű fehér, fekete, barna, okker, zöld színekben.

SZÍNEZÉS:

Tetszőlegesen színezhető vizes festékekhez való színezékekkel.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

A lamberialakk és festék, függőleges felületek bevonására, átvonására, úgymint lambéria és egyéb faburkolatok, ajtók, szekrények, és egyéb időjárás igénybevételnek kitett nyers vagy pácolt kültéri és beltéri fafelületek lakkozására szolgál. Jól száradó, nagy rugalmasságú, UV- és időjárásálló, kiváló minőségű tartós bevonatot biztosító, szintelen selyemfényű lakk és fedőfesték.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

A festéket megfelelően zsirtalanított és portalanított felületre hordjuk fel. Nyers fafelületek festést megelőző alapozására elsősorban a TEKLA PREMIER Lignifax fafixáló primert ajánljuk!

FELHORDÁS:

A festéket festékszóróval, ecsettel vagy teddyvel hordjuk fel a felületre, legalább 2 rétegben.

Hígíthatóság: szükség esetén vízzel (max 10%)

FELHASZNÁLÁSRA IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET:

10-35 °C

A szerszámok tisztítására csapvizet kell használni.

TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:

Eredeti, hibátlan edényben, 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 3 év.

AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBE

KERÜL FORGALOMBA:

0,75 literes • 10 literes

MEGREDELHETŐ: Keresse viszonteladóinknál!

Tekla Festékgyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4.

Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu