



TEKLA

TEKLA PREMIER®

UNICOAT átvonó festék

- *Extrém gyorsan szárad, jól fed*
- *Erősen selyemfényű, tartós bevonat*
- *Ecsetelhető, teddyzhető, szórható*
- *Rugalmas és ütésálló*
- *Kedvező ár*



**Mezőgazdasági és kerti gépek,
pótkocsik, vontatmányok, szerszámok és
egyéb ipari berendezések, szerkezetek
átvonó festéke.**

**Tekla Festégyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4.
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu**



TEKLA

TEKLA PREMIER®

UNICOAT átvonó festék

TERMÉKISMERTETŐ

VTSZ: 3208109000

FESTÉK TÍPUSA:

Műgyanta alapú extrém gyorsan száradó univerzális festék. Bevonata rugalmas és ütésálló.

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkozitás:

120" ± 3 DIN 53211 6 mm, 20 °C sűrűség 1,30 – 1,34 g/cm³ a színárnyalattól függően

Száranyag tartalom:

68-72 m % a színárnyalattól függően

Elméleti kiadósság:

kb. 15 m² /l, 40 µm száraz film rétegvastagságnál

Porszárás: 20 °C-on 10 perc elteltével

Fogható: 20 °C-on 30 perc elteltével

Átvonhatóság:

hőmérséklettől függően 0,5-1 óra elteltével

VÁLASZTÉK:

fehér Ral 9002,

szürke Ral 7001,

fekete Ral 9005,

kék Ral 5015,

sárga Ral 1125 / 1007 / 1023,

piros Ral 3000,

zöld Ral 6001 és

egyéb igények szerint.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Extrém gyorsan száradó műgyanta alapú univerzális festék. Bevonata rugalmas és ütésálló.

Lakatosipari termékek, és egyéb* felületek át-
festésére, úgymint mezőgazdasági gépek, kis-
gépek és vontatmányaik, pótkocsik felújító át-
vonó festésére, vagy bármely tervszerű megelőző
karbantartási munka gyorsan száradó bevo-
nának ajánljuk.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

A festéket megfelelően zsirtalanított és portalanított felületre hordjuk fel. A felület érdesítése pl. csiszolással javítja a tapadást.

Tiszta fémfelületek esetében alapozni nem feltétlenül szükséges, de ajánlott.

Alapozónak a TEKLA PREMIER UNIPRIMER termékünket ajánljuk.

FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET:

0-35 °C, télen harmatpont felett szabad a kültéri festést elvégezni, vagy száraz helyiségben. A nyári melegben árnyékban dolgozzunk, szellős helyen.

Felhordható tetszőleges módon, ecsettel, teddyvel, szórással; felhordható egy rétegben 60 – 100 µm száraz rétegvastagságban (Airless szórással).

HIGÍTÁS:

Hideg időben észter vagy nitrohígítót, meleg időben aromás hígítót alkalmazunk, a megfelelő száradás érdekében.

TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:

Eredeti, hibátlan edényben tárolva a gyártástól számított 5 év.

TŰZVESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS:

Tf II. Tűz és robbanásveszélyes!

AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBE KERÜL FORGALOMBA:

0,75 literes • 10 literes • 20 literes

MEGREDELHETŐ:

Keresse viszonteladóinknál!

Tekla Festégyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4.

Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu